

TPE/TPR 物性报告表

2018 年 02 月 06 日

客户		品名	E 40T- 0805	颜色	透明
项 次	测试方法	单位	测试结果	备注	
硬度 Hardness	ASTMD- 2240	ShoreA	40- 45		
熔融指数 Melt Index	ASTMD- 1256	g/ 10min	22		
比重 Specific Gravity	ASTMD- 792	g/ cm ³	0.985		
抗张强度 Tensile Strength	ASTMD- 412	Kg/ cm ²	30		
延伸率 Elongation@break	ASTMD- 624	%	400		
撕裂强度 Tear Strength	ASTMD- 412	Kg/ cm ²	15		
成型参数 : (供参考)					
入料口温度 (°C)	后段温度 (°C)	中段温度 (°C)	前段温度 (射出口)		
170°~190°	160°~180°	160°~180°	170°~190°		
预备干燥	温度 (°C)	70°	(小时)	2	
品管主管 :		品管员 :		制表人 :	周' S